

Technical Data Sheet

(Ficha técnica)



C-MAT MGC



Hernán Santos Cantú 228
Desarrollo industrial Monterrey
Santa Catarina, Nuevo León
C.P. 66390
Tel & Fax: +52 811359 0703
e-mail: info@circular-mat.com

Date: 02 / 2024
(Fecha)

Description:
(Descripción)

Refractory aggregate from milling with a high MgO content.

Agregado refractario procedente de la molienda con un alto contenido de MgO.

CHEMICAL COMPOSITION (COMPOSICIÓN QUÍMICA)	
COMPOUND (COMPUESTO)	WEIGHT %* (% EN PESO)
CaO	2,0
SiO ₂	2,5
Fe ₂ O ₃	2,0
MgO	80,0
C	15,0

*TYPICAL VALUE (VALOR TÍPICO)

The properties shown on this data sheet represent typical average results generated using standard ISO test methods (unless other wise noted) conducted under controlled condition and should not be considered to be guaranteed specifications. Properties are subject to normal manufacturing statistical standard deviation ranges, and CircularMat, reserves the right to modify the properties and specifications at any time without prior notice. CircularMat disclaims any express or implied warranties based on this sheet.

(Las propiedades que aparecen en esta ficha técnica representan resultados promedio típicos obtenidos mediante métodos de ensayo estándar ISO (a menos que se indique lo contrario), se llevan a cabo bajo condiciones controladas y no se deben considerar especificaciones garantizadas. Las propiedades están sujetas a rangos de desviación estadística en la fabricación y CircularMat, se reserva el derecho de modificar las especificaciones y propiedades en cualquier momento sin previo aviso. CircularMat se exime de cualquier garantía expresa o implícita, basada en esta ficha.)